

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

NORMA DE ENSAYO /  
TEST STANDARD


VALOR DECLARADO /  
DECLARED VALUE

|                                          |                 |                                |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Peso/ Weight                             | -               | xxx (kg/m²)                    |
| Altura Coordinación (Altura Fabricación) | -               | 548 (540) mm                   |
| Espesor/ Thickness                       | -               | 19,20 mm                       |
| Normativa/Standard                       | -               | ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M |
| Absorción/ Absorption                    | UNE EN 10545-3  | ≤ 0,5%                         |
| Expansión humedad/ Moisture expansion    | UNE EN 10545-8  | < 0,1mm/m                      |
| Expansión térmica/ Thermal expansion     | UNE EN 10545-10 | <6um/(m°C)                     |
| Resistencia a hielo/ Frost resistance    | UNE EN 10545-12 | No heladizo/ No frost          |
| Resistencia a manchas/ Stain resistance  | UNE EN 10545-14 | clase 5/ class 5               |
| Módulo de ruptura/ Break module          | UNE EN 10545-4  | > 14,50 MPa                    |
| Fuerza de rotura / Breaking strength     | UNE EN 10545-4  | > 3.500 N                      |
| Diferencias de color/ Colour tolerance   | UNE EN 10545-13 | ΔE < 1                         |
| Rectitud de lados/ Side straghtness      | UNE EN 10545-2  | ± 0,2%                         |
| Ortogonalidad/ Orthogonality             | UNE EN 10545-2  | ± 1%                           |
| Curvatura lineal/ Side curvature         | UNE EN 10545-2  | ± 0,5%                         |
| Largo- Alto/ Length- Height              | UNE EN 10545-2  | ± 1mm/ ± 2mm                   |
| Tolerancia espesor/ Thickness tolerance  | UNE EN 10545-2  | ± 10%                          |
| Clasificación al fuego/ Reaction to fire | EN 13501        | A1                             |
| Propagación Fuego/ Fire Spread           | NFPA 285-2019   | Resiste                        |

(\*)La resistencia a flexión del elemento ha sido ensayada según la norma EN ISO 10545-4 a probetas de 100 mm de ancho. Los apoyos de las probetas de ensayo se han posicionado paralelos a la dirección de extrusión del elemento de revestimiento y posición presión. Esta disposición es la más desfavorable en colocación horizontal. Muestra ensayada en pasta ---.  
/ The bending resistance of the element has been tested according to standard EN ISO 10545-4 using samples 100 mm wide. The supports for the test samples were positioned parallel to the extrusion direction of the cladding element and pressure position. This arrangement is the most unfavorable for horizontal placement. Sample tested in --- paste. No incluida en ETA 16/0645. / Not included in ETA 16/0645.  
(\*\*)No aplica a baldosa cerámica con fuerza de rotura mayor de 3000N / Does not apply to ceramic tiles with a breaking strength greater than 3000 N.

SECCIÓN /  
SECTION

Escala 1/3 / SCALE 1:3



VISTA 3D / 3D VIEW



VER MODELO 3D INTERACTIVO  
PROXIMAMENTE DISPONIBLE



QR DE PRUEBA  
NO ACTIVO  
URL PENDIENTE



www.faveker.com

SISTEMAS COMPATIBLES

|         |
|---------|
| FTS502B |
| FTS502A |
| FTS505  |
|         |
|         |
|         |

GA 548 BEAM

|              |                |
|--------------|----------------|
| Fecha        | 22/08/2024     |
| Dibujado por | Alberto Martos |

F118